



Băng hàn nhiệt

Proofex Welding Tape

Phụ kiện cho màng chống thấm Proofex TPO Pre

ƯU ĐIỂM

- Khả năng chống chịu với thời tiết vượt trội.
- Đặc tính vật lý ưu việt, độ bền kéo và xé cao.
- Không bị nứt khi uốn ở nhiệt độ thấp, chống ăn mòn axit và kiềm tốt.
- Có thể sử dụng ở vị trí lộ thiên, độ phản xạ ánh sáng mặt trời cao.
- Hàn cạnh ngăn giữa các lớp màng chống thấm Proofex TPO Pre.

QUY CÁCH SẢN PHẨM

Đóng gói: 0.16m x 20m/Cuộn.

Độ dày định danh: 1.2mm.

CÁCH BẢO QUẢN

- Nên bảo quản ở nơi thoáng, tránh nắng, mưa. Nhiệt độ môi trường không cao hơn 45°C.
- Không chồng quá 5 cuộn khi đặt theo chiều ngang và nên xếp chồng lên nhau thành một lớp theo chiều dọc. Tránh tiếp xúc với axit, kiềm và dầu trong khi lưu trữ, bảo quản.
- Trong quá trình vận chuyển, tránh nghiêng hoặc tạo áp lực ngang và lót vải nilon nếu cần thiết.



ỨNG DỤNG

Băng hàn nhiệt Proofex Welding Tape được làm từ vật liệu TPO đồng nhất, bản rộng 160mm, là vật liệu hàn nhiệt dẻo, có tính chất chống thấm và đàn hồi tốt. Ưu điểm của sản phẩm là có thể hàn nhiệt và độ bền cao. Có thể sử dụng để hàn vị trí liên kết chống mí của các lớp màng chống thấm Proofex TPO Pre.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Bộ phận Kỹ thuật của Fosroc để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật chi tiết.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đặc tính kỹ thuật	Giá trị	Tiêu chuẩn thử nghiệm
Độ bền kéo đứt	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	ASTM D412-16
Độ giãn dài khi đứt	$\geq 500 \%$	ASTM D412-16
Cường độ chịu xé	$\geq 100 \text{ N}$	ASTM D1004-21
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp -29°C	Không nứt	ASTM D1790/D1790M-25

Lưu ý: Các giá trị công bố được thu thập từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường, thiết bị thử nghiệm và phương pháp thi công tại công trường.

Miễn trừ:

Tất cả các hướng dẫn, khuyến nghị, tuyên bố và dữ liệu kỹ thuật có trong tài liệu này đều dựa trên các thông tin, thử nghiệm mà Fosroc cho là đáng tin cậy và chính xác, nhưng tính chính xác và đầy đủ của các thử nghiệm nói trên không được đảm bảo và không được hiểu là bảo hành, dù được diễn đạt hay ngụ ý.

Người dùng có trách nhiệm tự thỏa mãn bằng thông tin và thử nghiệm của chính mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm với mục đích sử dụng, ứng dụng và tình hình công việc của mình. Người dùng chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý do việc sử dụng sản phẩm này.

Fosroc không đề xuất hoặc đảm bảo rằng bất kỳ mối nguy hiểm nào được liệt kê ở đây là những mối nguy duy nhất có thể tồn tại. Cả người bán và nhà sản xuất đều không chịu trách nhiệm với người mua hoặc bất kỳ người thứ ba nào về bất kỳ thương tích, mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng hoặc không thể sử dụng sản phẩm.

Các khuyến nghị hoặc tuyên bố, dù bằng văn bản hay bằng lời nói, ngoài những khuyến nghị trong tài liệu này sẽ không ràng buộc đối với nhà sản xuất, trừ khi bằng văn bản và có chữ ký của nhân viên công ty của nhà sản xuất. Thông tin kỹ thuật và ứng dụng được cung cấp nhằm.

mục đích thiết lập hồ sơ chung của vật liệu và các thủ tục ứng dụng thích hợp. Kết quả hiệu suất thử nghiệm thu được trong môi trường được kiểm soát và Fosroc không tuyên bố rằng các thử nghiệm này hoặc bất kỳ thử nghiệm nào khác, đại diện chính xác cho tất cả các môi trường.