



Phụ gia hỗ trợ chống thấm & tác nhân kết nối

Latex Nitobond SBR SQ

ƯU ĐIỂM

- Độ bám dính vượt trội.
- Gia tăng độ cứng bề mặt.
- Hạn chế nứt trên bề mặt vữa.
- Hỗ trợ khả năng chống thấm.

QUY CÁCH SẢN PHẨM

Đóng gói: Dạng can 5L.

Màu sắc: Trắng Sữa.

Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất (in trên bao bì) trong điều kiện bao bì còn nguyên vẹn.

Bảo quản: Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, có bóng râm.



MÔ TẢ

Phụ gia Latex Nitobond SBR SQ là một loại nhũ tương cải tiến từ Styrene Butadiene, được trộn với xi măng để gia tăng tính kết dính cho lớp vữa cũ và mới, hoặc trộn với xi măng - cát để tăng tính năng cho vữa xi măng thông thường.

ỨNG DỤNG

- Lớp hồ dầu (vữa kết nối).
- Lớp vữa trát hỗ trợ khả năng chống thấm.
- Lớp vữa cán sàn.
- Lớp vữa dặm vá mỏng.
- Vữa sửa chữa bê tông.

DỤNG CỤ THI CÔNG

Bàn chải sắt, bay trát, cọ quét, con lăn, máy trộn, xô trộn, bình xịt nước.

A. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị bảo hộ lao động

Phải tuân thủ các quy định về An Toàn và Sức Khỏe tại công trình, ví dụ như mang đầy đủ thiết bị dụng cụ bảo hộ lao động.

2. Bảo quản/ Lưu trữ sản phẩm


- Vật tư phải không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài để tránh nước, hóa chất và bụi trong thời gian xây dựng.
- Tránh ánh nắng trực tiếp, bình chứa phải được đóng kín trong quá trình lưu trữ sau mỗi lần sử dụng.

3. Chuẩn bị bề mặt thi công

- Bề mặt thi công phải sạch, đặc chắc, không có bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác.
- Đục bỏ các phần vữa yếu, lớp bề mặt có độ bám dính kém và tạo nhám bề mặt bê tông.
- Trường hợp bề mặt quá khô và hút nước, cần làm ẩm và giảm nhiệt độ bề mặt bằng nước sạch đến mức bão hòa hoàn toàn (nhưng không được để đọng nước).


B. PHA TRỘN VÀ THI CÔNG

1. Chất kết nối cho lớp vữa trát / lớp kết nối bê tông cũ và mới



- Lắc đều can dung dịch Latex Nitobond SBR SQ trước khi sử dụng.
 - Thêm xi măng vào hỗn hợp Latex Nitobond SBR SQ và nước đã trộn lại theo tỉ lệ pha trộn phía trên, trộn đều hỗn hợp cho đến khi đạt độ sệt và đồng nhất.
 - Thi công lớp hồ dầu Latex kết nối với chiều dày 1-2mm lên bề mặt đã được bão hòa nước; sau đó đổ bê tông mới hoặc trát lớp vữa chống thấm ngay khi lớp hồ dầu còn ướt.
 - Định mức: 1 lít Latex Nitobond SBR SQ cho hỗn hợp hồ dầu có thể phủ khoảng 4m², với độ dày 1-2mm.
- Lưu ý: Luôn trộn xi măng vào hỗn hợp Latex Nitobond SBR SQ và nước để làm chất kết nối.

2. Lớp vữa hỗ trợ khả năng chống thấm



- Lắc đều can dung dịch Latex Nitobond SBR SQ trước khi sử dụng.
- Trộn trước vật liệu khô (B) trong thùng trộn hoặc máy trộn.
- Rót hỗn hợp (A) vào trong (B) rồi trộn đều cho đến khi đạt độ sệt và đồng nhất thích hợp để thi công.
- Thi công lớp vữa hỗ trợ chống thấm ngay khi lớp hồ dầu Latex kết nối còn ướt; dùng bay trát từng lớp đến khi đạt độ dày yêu cầu.
- Định mức: 1-1.5 lít Latex Nitobond SBR SQ/m² cho lớp vữa dày 10-20mm hoặc khoảng 100 lít Latex Nitobond SBR SQ/m³ vữa.

LƯU Ý KHI THI CÔNG

- Lượng cát và kích thước cốt liệu sử dụng có thể thay đổi tăng hoặc giảm tùy thuộc vào chiều dày lớp vữa trát nhằm giảm thiểu co ngót và rủi ro mất bám dính trên bề mặt.
- Nếu thi công nhiều lớp thì phải thi công khi lớp trước đó còn ướt.
- Không trát trên bề mặt có nhiệt độ từ 40°C trở lên.
- Tuân thủ các biện pháp bảo dưỡng tiêu chuẩn.

THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu sản phẩm dính vào mắt, hãy rửa mắt ngay bằng nước sạch, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Người dùng nên tham khảo các thông tin, khuyến nghị liên quan đến việc sử dụng, bảo quản, tiêu hủy an toàn các sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong các tài liệu kỹ thuật an toàn mới nhất về các tiêu chí an toàn vật lý, hóa học, độc tính, sinh thái và các tiêu chí an toàn liên quan.
- Không thải trực tiếp vào nguồn nước.
- Loại bỏ chất thải theo quy định tại quốc gia hiện hành.

Miễn trừ:

Các thông tin liên quan đến sản phẩm Fosroc được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức, kinh nghiệm kiểm tra và sử dụng sản phẩm trong điều kiện tiêu chuẩn, thi công và lưu trữ đúng cách. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, những thông tin này không thể dùng để thay thế cho các thử nghiệm của khách hàng nhằm đảm bảo sử dụng các sản phẩm Fosroc là an toàn, hiệu quả. Đồng thời những khuyến cáo trên không có giá trị về mặt pháp lý. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi Fosroc cũng như kiểm tra và yêu cầu sự tư vấn từ chúng tôi về sự phù hợp của sản phẩm với mục đích sử dụng mong muốn.